












Specifications

DESCRIPTION	NORM	DATA	RHO - LRV	
Composition fibreuse / Pile Fibre		100% Polyamide (50% Teint masse/Solution dyed + 50% structure teinte fils ECONYL/space dyed ECONYL Yarns)	20 colors	%
Jauge / Gauge		1/10 loop pile	022	22,2%
Densité / Tuft Density	ISO 1763	151 700 Stitches/m ²	024	6,8%
Poids de fil / Total pile mass	ISO 8543	520 g/m ²	025	8,3%
Masse de velours utile / Mass of pile above the substrate	ISO 8543	290 g/m ²	026	5,5%
Epaisseur velours utile / Thickness of pile above the substrate	ISO 1766	2.9 mm	028	3,8%
Densité du velours de surface / Surface pile density	ISO 8543	0,100 g/cm ³	029	7,0%
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	4300 g/m ²	034	14,1%
Epaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	6.8 mm	038	7,7%
Premier dossier / Primary Backing		Non tissé / Non woven primary backing	043	12,5%
Envers / Backing		Matières recyclées renforcées par un voile de verre Vinyl backing reinforced with glass fiber (100 % recycled PVC)	045	7,0%
Dimensions / Tile Size		50x50cm	068	14,1%
Dalles par boîte / Tiles per Box		20 = 5m ²	086	10,9%
Sens de pose / Installation			087	7,3%
Technical performances			094	8,7%
Classification EN 1307 - 23/32 / Commercial General			095	6,6%
Luxury Class - LC1			101	25,1%
Classement UPEC NF 262 - U ₃ P ₃ E ₁ C ₀ (certificat n° 349T-002.1)			147	6,0%
Feu / Fire rating EN 13501-1 : BflS1			424	12,3%
	ISO 10456	0,09 m ² K/W	426	6,2%
	ISO 6356	≤ 2,0kV	428	4,6%
	ISO 10965	RT ≈ 10 ¹⁰ Ω		
	EN ISO 10143-3	ΔL _(w) 24 dB		
	ISO 11654	α _w = 0,15 (H)		
	EN 105 - B02	≥ 5/8		
	EN 985	Passed R _{≥2,4}		

Environmental issues



Les informations ci-dessus peuvent subir des modifications au profit d'une future amélioration / The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement.