


CORSA

NOMAD COLLECTION

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufting 5/16" loop pile Tufté 5/16" loop pile Getuftet 5/16" loop pile Getuft 5/16" loop pile	FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	EN ISO 105-B02 ≥ 4
PILE MATERIAL COMPOSITION DU VELOURS POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% Wool	COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 3-4
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKEN TAPIJTRUG	Texflor® back	FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 E _{FL} -s1
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	± 820 gr/m ²	WIDTH LARGEUR BREITE BREEDTE	EN ISO 3018 ca. 400, 500 cm
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	± 1.890 gr/m ²		
PILE THICKNESS EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLDIKTE	± 6 mm		
TOTAL THICKNESS EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	± 9 mm		
TUFT DENSITY NOMBRE DE POINTS NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	± 31.250/m ²		
PRODIS / GUT	BF848ECB		
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 22 - LC2		

For moth protection, the wool fibers of this product have been treated with permethrin biocide.
Voor motbescherming zijn de wolvezels van dit product behandeld met permethrine-biocide.
Pour la protection anti-mites, les fibres de laine de ce produit ont été traitées à la biocide Permethrine.
Zum Mottenschutz wurden die Wolllasern dieses Produkts mit dem Biozid Permethrin behandelt.

EN 14041

21
BALTA Wakkenstwg 2 - BE 8710 Sint-Baafs-Vijve
DOP: 1010#BD0AEL
Textile Floor Covering EN 1307

www.baltamediabank.com



ITC co
Kanegemstraat 15, B-8700 Tielt
itc-carpets.com

